

ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА  
«КРАСКИ БРИЗ»®

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «АРТ БЕТОН ЛАЙТ» «МЕЛКИЙ КАМЕНЬ» ВД-АК-564 «МЕЛКИЙ ПЕСОК» ВД-АК-563

«Арт Бетон Лайт» - это современный и инновационный материал, который сочетает в себе прочность и легкость в нанесении. Он идеально подходит для создания уникальных покрытий с имитацией бетона. Материал средней вязкости, за счёт специальных добавок позволяет очень долго с собой работать, легко колеруется и реставрируется. Выпускается в двух базах «Мелкий камень» - считается довольно крупным, зернистым материалом, с фракцией до 0,8 мм. «Мелкий Песок» - является средним в линейке, по размеру фракции до 200 мкм.

### Характеристики

- износостойкая
- экологичная
- паропроницаемая
- не впитывает запахов
- влагостойкая



### Колеровка

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

### Область применения

Декоративная штукатурка «Арт Бетон Лайт» позволяет натурально повторить текстуру и фактуру различных видов бетона. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Применяется как внутри, так и снаружи помещений. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

### Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q2.

### Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить.
2. Обработайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести **Грунт кварцевый ВД-АК-569** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru)

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.



**кварцевый** в разных направлениях по поверхности. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

4. Перед нанесением декоративной штукатурки **«Арт Бетон Лайт»** её необходимо перемешать смесителем с насадкой для вязких смесей. Материал готов к нанесению.

5. Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

6. Наносить материал небольшими участками на высохший **Грунт кварцевый** примерно по 1-2 кв.м,

7. Для создания эффекта «Гладкий Бетон», первый слой наносим кельмой тонким равномерным слоем по поверхности. Наносить материал рекомендуется разнонаправленными движениями, не задавая определенного направления. После полного высыхания первого слоя нанести 2-ой слой кельмой, аналогично первому. После «подвяливания» материала (на объёме это составит примерно 30-40 минут, зависит от температуры и влажности воздуха) пригладить в разнонаправленных направлениях. Через 5-15 минут, не давая слою полностью высохнуть, начинаем гладить подошвой кельмы, рисуя восьмерки (аналогично с техникой нанесения шёлка). После создания нужного рисунка поверхность материала с усилием заглаживать кельмой, уплотняя его структуру (не нужно материал железнить, чтобы появлялись блестящие камушки мрамора, достаточно просто уплотнить). Опытный мастер может сделать данный эффект за один слой, нанеся материал на толщину 1,5 зерна. В данном случае время подвяливания материала составит примерно 1-1,5 часа.

8. Для усиления декоративного эффекта в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Лак финишный (матовый, п/глянцевый), Лессирующий состав (матовый, п/глянцевый), Перламутровую эмаль (серебро, золото, медь, чёрный жемчуг, Интерферент: золотой, зелёный, фиолетовый, синий), Эмаль металлик (бронза, медь, сталь, серебро, железо).

9. **Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска)**

10. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.

11. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

## Расход

1. <b>Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007</b> используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности.	~0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.
2. <b>Грунт кварцевый ВД-АК-558</b> , используется для улучшения адгезии, а также для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия	~0,15-0,3 кг/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности.
3. Декоративная штукатурка <b>«Арт Бетон Лайт»</b>	~0.6 - 1.2 кг/м <sup>2</sup>

## Инструмент

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, губка морская. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.



## **Уход за покрытием**

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

## **Состав**

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, мрамор молотый фракционный, загуститель, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

## **Плотность кг/л**

1,8

## **Срок годности**

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

## **Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%**

Сухой на отлип – 3-4 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

## **Хранение и транспортировка**

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

## **Охрана труда**

Штукатурка пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки. **БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

## **Утилизация отходов**

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.