

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «БЕЛАЯ ГЛИНА СКАЛЬОЛА» ВД-АК-562

Декоративная штукатурка «Белая Глина Скальола» – это модификация так любимейшей классической «Белой Глины». Создана специально для работы в техники «Скальола» и «НЕО Скальола». Высокопрочная атмосферостойкая водно-акриловая декоративно-отделочная структурная штукатурка, готовая к применению для ручного нанесения. Отлично держит форму. Представляет собой очень плотную пастообразную зернистую массу, напоминающую тесто белого цвета, содержащую в себе микромраморный наполнитель. Гидрофобная, паропроницаемая, моющаяся. Позволяет максимально правдоподобно передать структуру разреза камня.

### Характеристики

- износостойкая
- экологичная
- паропроницаемая
- не впитывает запахов
- влагостойкая



### Колеровка

Колеруется по собственной системе колеровки рекомендуемыми производителем колеровочными пастами с применением колеровочного оборудования так и вручную. Допускается применение универсальных колеровочных паст других производителей. Перед применением рекомендуем проверить совместимость основы с колеровочной пастой

### Область применения

Декоративная штукатурка «Белая Глина Скальола» позволяет натурально повторить текстуру и фактуру различных видов камня, песчаника, каолинита. Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Применяется как внутри, так и снаружи помещений. Разрешена к использованию в жилых помещениях, в помещениях общественного питания, зонах общего пользования, лечебных, учебных, детских и административных учреждениях (для всех типов зданий А-Б-В).

### Требования к поверхности

Наносить на предварительно подготовленные минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые и гипсокартонные плиты и т.д. Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Качество подготовки поверхности должно соответствовать категории Q2.

### Нанесение

1. Перед нанесением необходимо защитить неокрашиваемые участки монтажным скотчем и пленкой, а поверхность обеспылить.
2. Обрабатывайте поверхность **Грунтом глубоко проникновения ВД-АК-007** валиком, кистью.
3. После полного высыхания грунта нанести **Грунт кварцевый ВД-АК-569** валиком с ворсом, так, чтобы поверхность была идеально гладкой, без «шубки». Для этого раскатывайте **Грунт**

**кварцевый** в разных направлениях по поверхности. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.

4. Перед нанесением декоративной штукатурки **«Белая Глина Скальола» ВД-АК-562** её необходимо перемешать, так-как смесь достаточно густая, рекомендуем перемешивать руками. Работать будет удобнее в перчатках. Материал готов к нанесению.
5. На первом этапе необходимо заколеровать часть материала в различные цвета, согласно эскиза и технического задания.
6. Раскатываем из уже заколерованного материала колбаски, укладываем на поверхность и формируем рисунок.
7. Накрываем получившуюся композицию плотной полиэтиленовой плёнкой (плёнку предварительно рекомендуется обработать маслом, чтобы она не прилипала к материалу) и разглаживать кельмой (можно использовать пластиковую кельму, либо шайбу), равномерно, избегая наплывов. Затем снимаем плёнку и продолжаем добавлять части рисунка. После окончания работы, материалу необходимо дать просохнуть 12 часов. После высыхания можно производить финишную шлифовку и полировку, при необходимости можно пройти тонким слоем (на сдир) классической **«Белой Глиной»**, она заполнит все мелкие неровности и трещинки и создаст дополнительный визуальный эффект. Шлифовку можно начать с зерна 320, далее подниматься по градации до 1000.
8. Для защиты и усиления эффекта покрытия, мы рекомендуем использовать восковой состав **Nano Wax «New Level»**, он пропитает наш материал, сделает цвета более яркими, насыщенными и придаст поверхности водоотталкивающие свойства.
9. Для получения качественного результата мы рекомендуем использовать весь комплект материалов от одного производителя. Компания не может гарантировать качественный результат, если на этапе подготовки использован материал другого производителя (**Грунтовка, кварцевый грунт, грунт-краска**)
10. Материал наносить при температуре воздуха 15-25 °С и относительной влажности воздуха не более 65%.
11. Не допускается смешивание с материалами других производителей.

## Расход

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Грунт универсальный глубокого проникновения ВД-АК-007 используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности. Расход зависит от шероховатости, пористости и впитываемости поверхности. | ~0,1-0,2 кг/м² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой. |
| 2. Грунт кварцевый ВД-АК-558, используется для улучшения адгезии, а также для подготовки фона перед нанесением финишного покрытия                                                                                                                        | ~0,15-0,3 кг/м² по гладкой поверхности.                   |
| 3. Декоративная штукатурка <b>«Белая Глина Скальола» ВД-АК-562</b>                                                                                                                                                                                       | ~1.0 - 3.0 кг/м²                                          |
| 4. Восковой состав <b>Nano Wax «New Level»</b>                                                                                                                                                                                                           | ~0.4 - 0.8 кг/м²                                          |

## Инструмент

Кельма венецианская, шпатель из нержавеющей стали, губка морская. Рабочий инструмент очистить водой сразу после завершения работы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Краски Бриз» Россия, 346816, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Большие Салы, ул. Абовяна, 38. e-mail: [kraskibriz@mail.ru](mailto:kraskibriz@mail.ru) Тел: +7 (928) 212-75-99. [www.kraskibriz.ru](http://www.kraskibriz.ru).

При выборе материала и возможности его конкретного применения, рекомендуем проконсультироваться со специалистом компании изготовителя. Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы, как производитель, не можем контролировать соблюдение инструкции по применению и те многочисленные факторы, которые могут повлиять на качество выполняемых Вами работ. Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в связи с несоблюдением требований настоящей Технической спецификации и применением потребителем продукта не по назначению.

## Уход за покрытием

Допускается влажная уборка с применением бытовых чистящих средств. Не рекомендуется использовать кислотосодержащие едкие средства (могут способствовать образованию пятен).

## Состав

Водная дисперсия на основе стирол-акрилового сополимера, мрамор молотый фракционный, загуститель, пеногаситель, вода очищенная, антибактериальные и функциональные добавки.

## Плотность кг/л

2,1

## Срок годности

12 месяцев с момента изготовления в заводской невскрытой упаковке.

## Время высыхания при 20°C и относительной влажности 65%

Сухой на отлип - 2 часа, полное высыхание - 24 часа. Полная полимеризация достигается через 28 дней. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

## Хранение и транспортировка

При температуре не ниже + 5°C в плотно закрытой таре. Предохранять от воздействия влаги, избыточного тепла и прямых солнечных лучей.

## Охрана труда

Штукатурка пожара и взрывобезопасна и не имеет неприятного запаха. Запрещено смешивать с другими красками и растворителями. При работе избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При проведении работ руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. Для защиты рук применять резиновые перчатки.  
**БЕРЕЧЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!!!**

## Утилизация отходов

Остатки краски не выливать в канализацию и открытые водоемы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.